

PRÜFBERICHT

Korngrößenverteilung

1. ANGABEN LT. AUFTRAGGEBER

Auftraggeber: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Hersteller: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Produktionsstätte: Werk III Breitemure

Auftragsnummer: G0054/22
 Eingang am: 25.03.2022

Art + Bez. d. Probe: Splitt 4/8
 Entnahmestelle: Kegelförmiger Aufschüttung
 Entnahme durch: Witsch Thomas
 Zweck der Prüfung:

Probennummer: G0064/22
 Probenahmeprotokoll:
 Entnahme am: 25.03.2022
 Prüfdatum: 29.03.2022


Anmerkung: 850 U/min - schwarz

2. PRÜFERGEBNISSE

Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1

Methode: Waschen und Siebung

Summe Siebdurchgang											
[mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		
[M. %]	8,0	10,2	14,3	21,4	35,9	62,0	87,9	97,5	99,8	100,0	



3. ABWEICHUNGEN VOM FESTGELEGTEN PRÜFVERFAHREN

keine

PRÜFBERICHT

Korngrößenverteilung

1. ANGABEN LT. AUFTRAGGEBER

Auftraggeber: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Hersteller: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Produktionsstätte: Werk III Breitemure

Auftragsnummer: G0054/22
 Eingang am: 25.03.2022

Art + Bez. d. Probe: Splitt 4/8
 Entnahmestelle: Kegelförmiger Aufschüttung
 Entnahme durch: Witsch Thomas
 Zweck der Prüfung:

Probennummer: G0064/22-1
 Probenahmeprotokoll:
 Entnahme am: 25.03.2022
 Prüfdatum: 29.03.2022


Anmerkung: 950 U/min - schwarz

2. PRÜFERGEBNISSE

Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1

Methode: Waschen und Siebung

Summe Siebdurchgang												
[mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8			
[M. %]	10,5	13,4	18,6	27,7	44,8	72,0	93,4	98,5	99,9	100,0		



3. ABWEICHUNGEN VOM FESTGELEGTEN PRÜFVERFAHREN

keine

PRÜFBERICHT

Korngrößenverteilung

1. ANGABEN LT. AUFTRAGGEBER

Auftraggeber: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Hersteller: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Produktionsstätte: Werk III Breitemure

Auftragsnummer: G0054/22
 Eingang am: 25.03.2022

Art + Bez. d. Probe: Splitt 4/8
 Entnahmestelle: Kegelförmiger Aufschüttung
 Entnahme durch: Witsch Thomas
 Zweck der Prüfung:

Probennummer: G0064/22-2
 Probenahmeprotokoll:
 Entnahme am: 25.03.2022
 Prüfdatum: 29.03.2022


Anmerkung: 1050 U/min - schwarz

2. PRÜFERGEBNISSE

Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1

Methode: Waschen und Siebung

Summe Siebdurchgang										
[mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	
[M. %]	12,0	15,7	21,8	32,2	50,8	77,8	96,3	99,5	100,0	



3. ABWEICHUNGEN VOM FESTGELEGTEN PRÜFVERFAHREN

keine

PRÜFBERICHT

Korngrößenverteilung

1. ANGABEN LT. AUFTRAGGEBER

Auftraggeber: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Hersteller: Kieswerk B.Nagele GmbH & Co KG
 Produktionsstätte: Werk III Breitemure

Auftragsnummer: G0054/22
 Eingang am: 25.03.2022

Art + Bez. d. Probe: Splitt 4/8
 Entnahmestelle: Kegelförmiger Aufschüttung
 Entnahme durch: Witsch Thomas
 Zweck der Prüfung:

Probennummer: G0064/22-3
 Probenahmeprotokoll:
 Entnahme am: 25.03.2022
 Prüfdatum: 29.03.2022


Anmerkung: 1150 U/min - schwarz

2. PRÜFERGEBNISSE

Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1

Methode: Waschen und Siebung

Summe Siebdurchgang											
[mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		
[M.%]	14,1	18,5	25,8	37,5	57,0	82,8	97,5	99,7	100,0		



3. ABWEICHUNGEN VOM FESTGELEGTEN PRÜFVERFAHREN

keine